



## Таблица применения грибков UNI-SEAL® ULTRA

Типы шины	Артикул грибка	Артикул карбидной фрезы	Диаметр подготовленного прокола в протекторе	Количество ремонтов на 1 шину	<p style="color: red; font-weight: bold;">Грибки не должны накладываться друг на друга и не должны устанавливаться на одном слое корда.</p> <div style="text-align: center;">     </div>
Шина RUN FLAT	249UL	269	3 мм	1	
	250UL	270	6 мм	1	
Высокоскоростные шины с индексом скорости H, V, W, Y, L	249UL	269	3 мм	1	
	250UL	270	6 мм	1	
Шины легковых машин и легковых грузовиков с синтетическим кордом	249UL	269	3 мм	Без ограничений	
	250UL	270	6 мм	Без ограничений	
Шины легких, средних и тяжелых грузовиков со стальным кордом	250UL	270	6 мм	Без ограничений	
	251UL	271	8 мм	Без ограничений	
	291UL	271/38	10 мм	4	
	290UL	271/38	10 мм	4	
	292UL	272	13 мм	4	